

Инструкция по применению

Краска ВД-АК-1180 фасадная
«белоснежная» Р ТМ VGT



Краска ВД-АК-1180 фасадная
«зимняя» Р ТМ VGT



Подготовка поверхности:	Перед нанесением краски необходимо провести подготовку поверхности. Полностью удалите мох, растения, обветшалые покрытия и отложения грязи с помощью напорных водяных струй или путем сухой механической очистки. После очистки подложка должна быть сухой, прочной, чистой и обладать несущей способностью.
Штукатурки:	Вновь оштукатуренную поверхность необходимо выдержать в зависимости от погоды от 2 до 4 недель. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и просохнуть. Пористые, впитывающие штукатурки с легкой осыпью и мелящие штукатурки прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения для наружных и внутренних работ ВД-АК-0301 Р ТМ VGT (расход 100 г/м ²).
Бетон:	Поверхности очистить от загрязнений и осыпи песка соответствующим способом: механическим или с помощью струй горячей воды под давлением с соблюдением всех предписаний. Предварительно прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения для наружных и внутренних работ ВД-АК-0301 Р ТМ VGT.
Обладающие несущей способностью поверхности с водно-дисперсионными покрытиями:	Гладкие прочные лакокрасочные покрытия с глянцем предварительно затереть до шероховатости или загрунтовать грунтовкой по старой краске ВД-АК-0301 Р ТМ VGT (расход 100-200 г/м ²). Загрязненные мелящие старые покрытия очистить струями воды под давлением с соблюдением предписаний. Нанести грунтовку глубокого проникновения для наружных и внутренних работ ВД-АК-0301 Р ТМ VGT.
Не обладающие несущей способностью минеральные краски:	Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Предварительно прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения для наружных и внутренних работ ВД-АК-0301 Р ТМ VGT.
Устранение мелких дефектов:	Небольшие дефекты до 7 мм зашпатлевать шпатлёвкой фасадной Р ТМ «VGT», предварительно обработав основание грунтовкой глубокого проникновения для наружных и внутренних работ ВД-АК-0301 Р ТМ VGT. После полного высыхания шпатлевки вновь нанести грунтовку. Время полного высыхания грунтовки глубокого проникновения 3 часа при температуре (20±3)°С и отн. влажности (65±5)%. Время полного высыхания шпатлевки 24 часа при температуре (20±3)°С и отн. влажности (65±5)%. Крупные дефекты до 20 мм отремонтировать с помощью штукатурки. На



ООО «Предприятие ВГТ»

141231, Московская область, Пушкинский район,
посёлок Лесной, улица Советская, дом 2
(495) 22-33-501 (многоканальный), 993-06-09,
993-06-10, 993-06-11, 993-06-12
e-mail: mail@vgtkraska.ru www.vgtkraska.ru

ИНН 5038004853 КПП 503801001
ОКПО 32998388 ОКВЭД 24.30
р/с 40702810040170004964 в Сбербанке
России (ПАО) г. Москва
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

	участках, где применялась шпатлевка, нанести грунтовку глубокого проникновения для наружных и внутренних работ ВД-АК-0301 Р ТМ VGT.
Рекомендации:	<p>Все работы по подготовке и окраске поверхности не рекомендуется производить при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.</p> <p>В случае необходимости проведения отделочных работ при более низких температурах до (-10°C) рекомендуется применять грунтовку ВД-АК-0301 фасадную "зимнюю" Р (расход 120-160 г/м²) и краску ВД-АК-1180 фасадную "зимнюю" Р (расход 180 г/м²).</p> <p>Время высыхания грунтовки ВД-АК-0301 фасадной "зимней" Р и краски ВД-АК-1180 фасадной "зимней" Р увеличивается в зависимости от условий окружающей среды (температуры и влажности воздуха).</p> <p>Поверхность не должна быть влажной или обледенелой, требуется дополнительная защита фасадов от попадания осадков.</p>
Окрашивание:	<p>Перед использованием перемешать.</p> <p>Краску наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления. При необходимости разбавить не более чем 5% воды.</p> <p>Расход краски на однослойное покрытие ВД-АК-1180 фасадная "белоснежная" Р ТМ VGT - 180 г/м² по гладкой поверхности, по шероховатым и сильно впитывающим поверхностям - 250 г/м², рекомендуется нанесение двух и более слоев краски с промежуточной сушкой 1 час.</p> <p>Полное высыхание 24 часа при температуре (20±3)°C и отн. влажности (65±5)%.</p> <p>Для краски фасадной "зимней" промежуточная сушка составляет не менее 2-х часов. В зимнее время покраску рекомендуется производить в солнечную погоду с пониженной влажностью при температуре не ниже (-10°C), при условии, что обрабатываемая поверхность будет сухой, не обледенелой. Перед окраской при отрицательных температурах выдержать материал в течение 24 ч при температуре не менее 18°C.</p> <p>Полное высыхание 48 часов при температуре (20±3)°C и отн. влаж. (65±5)%.</p> <p>Набор полной прочности покрытия происходит в течении 2 недель.</p> <p>При пониженной влажности и низких температурах время высыхания увеличивается.</p> <p>Расход может варьироваться от шероховатости поверхности, впитываемости основания и способа нанесения краски. Точный расход определяется путём пробного окрашивания.</p> <p>Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. Для нанесения финишного покрытия краску не разбавляют. Рекомендуется не делать перерывов при окраске сплошной поверхности, в местах "перехлестов" работать методом "мокрое по мокрому". Заканчивать работы следует по архитектурным границам (по углам здания, под водосточными трубами и т.д.). Инструмент после использования необходимо промыть тёплой водой. Использовать СИЗ.</p>
Хранение:	<p>Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C.</p> <p>Выдерживает замораживание до -25°C, но не более пяти циклов замораживания - оттаивания. (ЛКМ размораживают при температуре (20±5)°C и тщательно размешивают до получения однородной массы). Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами.</p>
ТУ	2316-004-32998388-2011 с изм. 1,2,3